

**KLEJ MONTAŻOWY 48A****Dane techniczne:**

Konsystencja:	Pasta
System utwardzania:	Wysychanie fizyczne
Czas schnięcia otwartego (*):	Max. 10 minut (przy 20°C/65 % RH)
Ciężar właściwy:	1,20 g/cm <sup>3</sup>
Odporność termiczna (po wyschnięciu):	od - 20°C do + 60°C
Temperatura aplikacji:	od +5°C do +30°C

\* parametr zależny od temperatury i wilgotności otoczenia oraz typu podłoża

**Charakterystyka:**

Szybkoschnący rozpuszczalnikowy klej montażowy na bazie kauczuków syntetycznych o krótkim czasie wysychania i wysokiej sile spojenia. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do typowych podłoży budowlanych zarówno porowatych, jak i nieporowatych z wyjątkiem teflonu, PE i PP. Po utwardzeniu wodoodporny.

**Zastosowanie:**

- mocowanie listew ościeżnicowych i przypodłogowych, profili i paneli dekoracyjnych z tworzyw sztucznych odpornych na działanie rozpuszczalników, korka, drewna i płyt drewnopochodnych do cegły, betonu, tynku, drewna, metali,
- awaryjne klejenie płytek dekoracyjnych, uchwytów itp.

**Normy i certyfikaty:**

Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami systemu kontroli jakości ISO 9001.

**Opakowanie:**

Kartusz 280 ml: kolor beżowy (137555).

**Uwaga:** Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.

**Przechowywanie:**

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

**Sposób użycia:**

- Powierzchnie klejenia muszą być czyste, suche i odtłuszczone.
- Klej nałożyć pasmami lub punktowo na jedną z klejonych powierzchni, złączyć spajane elementy i natychmiast je rozłączyć.
- Odczekać ok. 10 minut dla odparowania rozpuszczalnika i ponownie złączyć obie klejone części, silnie dociskając.
- Narzędzia i świeże zabrudzenia czyścić benzyną lakową.

**Zalecenia BHP:**

Przy użyciu kleju 48A przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- działa drażniąco na skórę,
- w przypadku kontaktu ze skórą przeemyć natychmiast wodą,
- stosować rękawice ochronne,
- dobrze wietrzyć pomieszczenie,
- chronić przed dziećmi.